Révision : 10 septembre 2013
Ancienne version : NOUVELLE
Numéro de référence : 1081573 / 193380

FICHE TECHNIQUE

SUPER COLLE
ULTRA GEL CONTROL®

Henkel Canada Corporation
Professional and Consumer Adhesives
Mississauga, ON L5N 6C3
Téléphone 1-800-624-7767
Télécopieur (440) 250-9661
www.henkel.com www.lepage.com

LEPAGE
SUPER GLUE - SUPER COLLE
ULTRA GEL
CONTROL
IMPACT, WATER & HEAT RESISTANT
RESISTANT AUX IMPACTS, L'EAU ET LA CHALEUR
CAUTION
BONDS SKIN INSTANTLY
ATTENTION
COLLE RAPIDEMENT LA PEAU
Leather · Rubber · Ceramic · Plastics · Wood · Metal · Paper
Cuir · Caoutchouc · Céramique · Plastiques · Bois · Métal · Papier
4 mL

N° d'article	Emballage	Format
1662532	Tube sur carton	4 ml

DESCRIPTION

Super Colle Ultra Gel Control® de LePage® est un adhésif instantané renforcé de caoutchouc qui résiste aux chocs, vibrations et températures extrêmes. Elle convient parfaitement aux pièces soumises à l'usage quotidien et aux conditions variables. La formule renforcée de caoutchouc convient pour l'extérieur et procure plus de temps pour aligner les pièces. Le design breveté de l'applicateur de la super colle Ultra Gel Control de LePage procure un contrôle maximal et permet un remisage hermétique. Transparente lorsque sèche. Il est également résistant à la moisissure et au gel.

RECOMMANDÉ

Utilisez pour la réparation des figurines, bijoux de fantaisie, appareils photo, jouets, pièces de voiture en métal, lames d'essuie-glace, les joints en caoutchouc et les joints toriques. Colle le cuir, liège, papier, carton, bois, aggloméré, tissu, métal, céramique, plusieurs caoutchouc et plastiques durs comme le Plexiglas®, polycarbonate, polystyrène et PVC. Idéale pour les surfaces verticales et les applications nécessitant de la flexibilité.

NON RECOMMANDÉ

- Mousse de polystyrène, caoutchouc mousse, porcelaine pure, le verre, le caoutchouc de silicone, PTFE, PE et PP
- Les articles dans lesquels sera versé du liquide chaud
- Utilisation du lave-vaisselle, four ou micro-ondes

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques	Avantages
Formule de gel……..	Formule sans goutte; Idéal pour les surfaces verticales et pour coller les matériaux poreux
Formule durcie au caoutchouc……	Idéale pour les applications nécessitant la flexibilité
Transparent une fois sec……	Des réparations invisibles
Prise en quelques secondes……	Aucune serre jointe requis
Poignées de pression facile……	Une précision extrême; facile à utiliser

MODE D'EMPLOI

Outils généralement requis
Papier de soie

Mesures de sécurité
Appliquer dans un endroit bien aéré. Porter des gants.

Préparation
Les surfaces doivent être bien ajustées, sans lacunes, propres, sèches et exemptes de l'huile, de cire et la peinture. Protéger la zone de travail. Légèrement rugueux des surfaces lisses pour une meilleure adhérence. Ajuster au préalable les pièces à mettre en contact.

Application
Pour percer l'embout, tourner le capuchon dans le sens horaire jusqu'au déclic. Dévisser le capuchon dans le sens antihoraire. Presser les côtés rouges pour une application de précision. Appliquer en petite quantité d'un seul côté à l'aide d'environ une goutte par pouce carré de surface. Presser les pièces ensemble et tenir pendant 10 à 30 secondes jusqu'à le lien forme. Ne pas essayer de replacer les pièces. Tout de suite après usage, nettoyer le bout avec un chiffon et replacer le capuchon en tournant dans le sens horaire. Pour une fixation supérieure, ne

pas toucher pendant 10 minutes minimum. Séchage complet en 24 heures.

Nettoyage
Après le nettoyage, mouillé aucun chiffon utiliser pour essuyer la colle avec de l'eau et disposer. En nettoyant les grand quantités de l'adhésif humide, appliquer de l'eau et laissez sécher puis gratter. Note : Ceci peut endommager les surfaces. L'adhésif durci peut être coupé avec prudence en utilisant une lame tranchante. Le trempage dans l'eau bouillante ou l'acétone peut aussi aider à ramollir l'adhésif durci.
Note : L'acétone est très inflammable. Suivez les instructions du fabricateur.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Ce produit ne sera pas endommagé par le gel dans le contenant non ouvert. Pour la durée utile optimale, conservé le contenant non ouvert à une température de 2ºC à 8ºC (36ºF à 46ºF). Après l'ouverture, ce n'est pas recommandé que le produit est conservé dans le froid ou gel. Le produit ouvert est mieux conservé fermé hermétiquement, loin de la chaleur et de la lumière directe du soleil. L'humidité et des températures élevées peuvent réduire l'efficacité. Utiliser une installation de déchets dangereux pour élimination approuvé.

MESURES DE SÉCURITÉ

ATTENTION. COLLE RAPIDEMENT LA PEAU. Ne pas projeter dans les yeux, la bouche ou sure la peau. **TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS :** Contient du cyanoacrylate. Paupières collées : consulter un médecin. Peau collée : tremper dans l'eau et appeler un centre antipoison. Ne pas forcer pour décoller.

Se reporter à la fiche signalétique (FS) pour de plus amples renseignements.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

L'information et les recommandations consignées dans la présente reposent sur notre recherche et sont estimées exactes, mais aucune garantie, expresse ou tacite, n'est donnée ni ne devrait être inférée. Les acheteurs devraient tester les produits pour déterminer si la qualité et l'appropriation sont acceptables pour l'usage qu'ils veulent en faire. Aucun élément de la présente ne devrait être interprété d'une manière qui permette de présumer l'inexistence de tout brevet pertinent ou qui constitue une permission, une incitation ou une recommandation de mettre en œuvre une quelconque invention couverte par un brevet donné, sans l'autorisation du titulaire du brevet.

DONNÉE TECHNIQUES

Propriétés physiques types à l'état humide

Couleur:	Transparent et incolores
Apparence:	Liquide
Base:	Cyanoacrylate d'éthyle
Pois spécifique:	1,05
Point d'inflammation:	80°C (176°F) à 93.4°C (200°F)
Teneur en COV:	2% en poids (< 20 g/L)
Durée utile:	Après la date de fabrication (non ouvert)
À 2-8°C :	24 mois
À 20°C :	18 mois
Explication de code de lot: (Code de lot est imprimé sur le sertissage du tube)	AAJJJ AA = Les derniers deux chiffres de l'année de fabrication JJJ = Le jour de fabrication basé sur 365 jours dans une année Par exemple: 13061 = 61ième jour de 2013 = le 2 mars 2013

Propriétés types à l'application

Température d'application:	Ne pas appliquer en dessous de 10°C (50°F)
Odeur:	Forte, irritante (utiliser dans un endroit bien aéré)
Temps de fixation:	60 secondes
Temps de durcissement:	24 heures Note : Le temps de séchage complet dépend de la température, l'humidité et la quantité de colle utilisée.

Propriétés types de rendement à l'état sec

Couleur:	Transparent et incolores	Résistant à l'eau:	Oui (Résistance D3)
Consistance lorsque sec:	Solide Ininflammable et dur	Résistance de la traction: (Aluminium)	21.12 N/mm^2 minimum (3060 psi)
Température de service:	Jusqu'au 82°C (180°F)		
Résistance au pelage : (Aluminium)	2.5 N/mm (14.28 lb/po)	Nombre de fois laissé tomber avant de casser:	> 60 fois